

NO3310T 三层单透膜

产品描述:

面膜: 140micron PVC 黑白膜;
胶水: 透明胶
底纸: 100g 冲孔纸+ 70gsm 原纸
宽幅: 1.06/1.27/1.37/1.52m

产品特点:

- 1、三层贴合, 适用于UV机喷绘;
- 2、单向透视、遮光、保护个人隐私等功能; 孔径1.60mm, 透光率40%;
- 3、产品吸墨稳定, 喷绘完画面的整体性强, 视觉冲击力更高。

产品应用:

适用于玻璃应用, 同时也可适用于透明亚克力板、PVC、PET 透明板等。
本产品推荐使用 UV 喷绘; 还适用于各种溶剂型、弱溶剂型墨水喷印方式。

技术参数:

测试条件: 室内温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$, 以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	micron	GB/T6672-2001	140 \pm 10
底纸克重	g/m ²	GB4669-1995	155 \pm 10
成品重量	g/m ²	GB4669-1995	290 \pm 20
24h, 180°剥离力	N/25mm	FTM 1	\geq 4
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	\leq 1.5
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	\leq 1.0
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	\geq 25
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	\geq 20
施工温度	°C		20 \pm 10
适用温度	°C		-20 ~ +70

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件:

所有 NAR 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料, 建议密封保存, 水平放置, 叠放层高不宜超过 6 层, 避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 15\%$ 。在这种条件下, 该产品储存期是一年。

打印制作要求:

制作环境: NAR产品建议在温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $50\pm 10\%$, 洁净无尘、无悬浮物的环境下使用; 建议产品需提前24h从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同, 所以使用前请先测试; 建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求: $20\pm 10^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $50\pm 10\%$; 粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面, 贴合必要养护时间需要 2 小时以上。

质保条件:

- 1、保质期为一年：单透膜产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。
- 2、追溯期：自产品生产之日起一年内，逾期不接受投诉。

重要备注:

NAR 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于 70%以上喷绘打印效果有所下降。

产品应用:

※ 上海大悦城：

