

BN[®] BL4106

斜纹地板膜

产品描述：

面膜：200micron 透明斜纹 PVC 膜；
胶水：透明胶
底纸：120gsm 单面 PEK 白硅纸
宽幅：1.06/1.27/1.37/1.52m

产品特点：

- 1、防滑耐磨，保护画面，增加立体感；
- 2、良好的表面平整度和抗收缩性，易清洁、保持画面高清晰度。

产品应用：

产品主要适用于画面保护（如：地面导向标识、室内地面广告冷裱），同时也起到防滑作用。

技术参数：

测试条件：室内温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ ，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	200 ± 10
底纸克重	g/m^2	GB4669-1995	120 ± 10
成品重量	g/m^2	GB4669-1995	380 ± 30
初粘力	N/25mm	FTM 9	≥ 5
24h, 180°剥离力	N/25mm	FTM 1	≥ 8
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	≤ 1.8
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	≤ 1.5
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 60
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 70
施工温度	$^{\circ}\text{C}$		20 ± 10
适用温度	$^{\circ}\text{C}$		$-20\sim +70$

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有 BN 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过 6 层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 15\%$ 。在这种条件下，该产品储存期是 12 个月。

打印制作要求：

制作环境：BN 产品建议在温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $50\pm 10\%$ ，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前 24h 从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求： $20\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $50\pm 10\%$ ；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要 2 小时以上。

质保条件：

- 1、保质期为 12 个月：车身贴产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。
- 2、追溯期：自产品生产之日起 12 个月内，逾期不接受投诉。

重要备注：

BN 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，信息描述的是一个平均值、最小或最大值，且应当考虑仅供参考，不做任何担保。所有 BN 公司的产品的售出均应由终端客户在最终环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。

产品应用：

※ 上海周浦万达广场：





WEST JINQIAO RD.,NEXT TO QINGDAO RD.,TONGZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,NANTONG,JIANGSU,223600, CHINA
TEL: +86 21 3127 2888 FAX: +86 21 3127 5255 WEBSITE: WWW.NAR.COM.CN EMAIL: INFO@NAR.COM.CN

