

# IO4311TF-RR

## 三层单透膜-环保

### 产品描述:

面膜: 160micron PVC 黑白膜;  
胶水: 透明胶;  
底纸: 100gsm 冲孔纸+100gsm 原纸  
宽幅: 1.27/1.37/1.52m

### 产品特点:

- 1、单向透视、遮光、保护个人隐私等功能; 孔径 1.60mm, 透光率 40%;
- 2、产品吸墨稳定, 尺寸稳定性高;
- 3、通过 REACH(NO 1907/2006)、RoSH2.0 认证, 符合欧盟环保要求。

### 产品应用:

适用于玻璃应用, 同时也可适用于透明亚克力板、PVC、PET 透明板等。  
本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型、HP Latex、UV 墨水喷印方式。

### 技术参数:

测试条件: 室内温度  $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $50\pm 5\%$ , 以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	$160\pm 10$
底纸克重	$\text{g}/\text{m}^2$	GB4669-1995	$160\pm 10$
成品重量	$\text{g}/\text{m}^2$	GB4669-1995	$320\pm 20$
24h, $180^{\circ}$ 剥离力	N/25mm	FTM 1	$\geq 5$
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	$\leq 0.5$
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	$\leq 0.4$
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	$\geq 35$
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	$\geq 30$
施工温度	$^{\circ}\text{C}$		$20\pm 10$
适用温度	$^{\circ}\text{C}$		$-20 \sim +70$

\*以上所有参数的变更恕不另行通知

### 仓储条件:

所有 INFLEX 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料, 建议密封保存, 水平放置, 叠放层高不宜超过 6 层, 避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $50\pm 15\%$ 。在这种条件下, 该产品储存期是 12 个月。

### 打印制作要求:

制作环境: INFLEX 产品建议在温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ , 相对湿度为  $50\pm 10\%$ , 洁净无尘、无悬浮物的环境下使用; 建议产品需提前 24h 从仓储环境转移至喷绘环境; 墨水因匹配的设备不同, 所以使用前请先测试; 建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求:  $20\pm 10^{\circ}\text{C}$ , 相对湿度为  $50\pm 10\%$ ; 粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面, 贴合必要养护时间需

# INFLEX<sup>®</sup>

No. 26, Xinhan Road, Xinchang Industrial Zone PuDong District, 201314, Shanghai, China

Tel: +86 21 3127 2888 Fax: +86 21 3127 5255 Website: [www.nar.com.cn](http://www.nar.com.cn) Email: [info@nar.com.cn](mailto:info@nar.com.cn)

要 2 小时以上。

### ■ 质保条件:

存储期: 在原始包装中储存期限为 12 个月;

使用期限: 未打印画面, 自产品生产日期起一年内有效, 逾期不接受投诉。

### ■ 重要备注:

INFLEX 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果, 不同国家、地区环境湿度高于 70%以上喷绘打印效果有所下降。

### ■ 产品应用:

※ 上海壹丰广场:



**INFLEX**®

No. 26, Xinhuan Road, Xinchang Industrial Zone Pudong District, 201314, Shanghai, China

Tel: +86 21 3127 2888 Fax: +86 21 3127 5255 Website: [www.nar.com.cn](http://www.nar.com.cn) Email: [info@nar.com.cn](mailto:info@nar.com.cn)