

IV2301

高显色可移白胶车身贴

产品描述：

面膜：90micron 米黄色 PVC 哑膜；
胶水：可移透明胶；
底纸：140gsm 单面 PEK 本白纯木浆硅纸
宽幅：1.06/1.27/1.37/1.53m

产品特点：

- 1、产品高显色性，色彩还原度高，面膜颜色适合欧洲风格；
- 2、产品吸墨稳定，耐候性好，尺寸稳定性好；
- 3、通过REACH(NO 1907/2006)、RoSH2.0认证，符合欧盟环保要求。

产品应用：

适用于车身广告及装饰、板材应用、室内及室外广告。
本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型和UV墨水喷印方式。

技术参数：

测试条件：室内温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ ，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	90 ± 10
底纸克重	g/m^2	GB4669-1995	140 ± 10
成品重量	g/m^2	GB4669-1995	290 ± 20
光泽度 60°	%	GB8807-88	≤ 20
初粘力	N/25mm	FTM 9	≥ 6
24h, 180° 剥离力	N/25mm	FTM 1	≥ 6
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	≤ 1.0
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	≤ 0.6
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 45
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 40
施工温度	$^{\circ}\text{C}$		$20\pm 10^{\circ}\text{C}$
适用温度	$^{\circ}\text{C}$		$-20\sim +70$

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有 INFLEX 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过 6 层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 15\%$ 。在这种条件下，该产品储存期是 12 个月。

打印制作要求：

INFLEX[®]

Facebook: Inflex Graphic Vinyl | Web: www.inflexgraphic.com | E-mail: info@inflexgraphic.com

制作环境：INFLEX产品建议在温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $50\pm 10\%$ ，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前24h从仓储环境转移至喷绘环境；墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求： $20\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $50\pm 10\%$ ；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。

■ 质保条件：

存储期：在原始的包装中储存期限为1年；

使用期限：未打印画面，自产品生产日期起2年内有效，逾期不接受投诉。

■ 重要备注：

INFLEX 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于70%以上喷绘打印效果有所下降。

本产品为可移除胶产品，针对漆板或光滑的背贴物，可保证二年期的可移除性能。不同批次产品不建议拼接使用。

■ 产品应用：

※上海五角场：

