

IV3300

高分子可移白胶车身贴

产品描述：

面膜：80micron 高分子 PVC 光膜；
胶水：可移白胶；
底纸：140gsm 单面 PEK 本白纯木浆白硅纸；
宽幅：1.27/1.37/1.52m

产品特点：

- 1、高分子面膜，使用期限长，色彩还原度高；
- 2、产品吸墨稳定，耐候性好，尺寸稳定性好。

产品应用：

适用于车身广告及装饰、板材应用、室内及室外广告。
本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型和 UV 墨水喷印方式。

技术参数：

测试条件：室内温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ ，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

| 指标 | 单位 | 测试方法 | 标准 |
|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| PVC 膜厚度 | Micron | GB/T6672-2001 | 80 ± 10 |
| 底纸克重 | g/m^2 | GB4669-1995 | 140 ± 10 |
| 成品重量 | g/m^2 | GB4669-1995 | 275 ± 20 |
| 光泽度 60° | % | GB8807-88 | ≥ 65 |
| 初粘力 | N/25mm | FTM 9 | ≥ 6 |
| 24h, 180° 剥离力 | N/25mm | FTM 1 | ≥ 9 |
| 尺寸稳定性 MD | mm | FTM 14 | ≤ 0.6 |
| 尺寸稳定性 CD | mm | FTM 14 | ≤ 0.6 |
| 拉伸强度 MD | N/25 mm | GB/T1040.1-2006 | ≥ 40 |
| 拉伸强度 CD | N/25 mm | GB/T1040.1-2006 | ≥ 35 |
| 施工温度 | $^{\circ}\text{C}$ | | $20\pm 10^{\circ}\text{C}$ |
| 适用温度 | $^{\circ}\text{C}$ | | $-20\sim +70$ |

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有 INFLEX 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过 6 层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 15\%$ 。在这种条件下，该产品储存期是 18 个月。

打印制作要求：

制作环境：INFLEX 产品建议在温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $50\pm 10\%$ ，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前 24h 从仓储环境转移至喷绘环境；墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

INFLEX®

No. 26, Xinhan Road, Xinchang Industrial Zone PuDong District, 201314, Shanghai, China

Tel: +86 21 3127 2888 Fax: +86 21 3127 5255 Website: www.nar.com.cn Email: info@nar.com.cn

张贴要求：20±10℃，相对湿度为 50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要 2 小时以上。

■ 质保条件：

存储期：在原始的包装中储存期限为 18 个月；

使用期限：未打印画面，自产品生产日期起 3 年内有效，逾期不接受投诉。

■ 重要备注：

INFLEX 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于 70%以上喷绘打印效果有所下降。

本产品为可移除胶产品，针对漆板或光滑的背贴物，可保证三年期的可移除性能。不同批次产品不建议拼接使用。

■ 产品应用：

※ 车身装饰应用：



INFLEX®

No. 26, Xinhua Road, Xinchang Industrial Zone Pudong District, 201314, Shanghai, China

Tel: +86 21 3127 2888 Fax: +86 21 3127 5255 Website: www.nar.com.cn Email: info@nar.com.cn