

# IV4004

## 高档光面冷裱膜

### 产品描述：

面膜：80micron PVC 透明光膜；  
胶水：透明胶；  
底材：140micron 铜版纸  
宽幅：1.37m

### 产品特点：

- 1、使用期限长，延长画面色彩饱和度的时间，更有效保护画面不褪色；
- 2、冷裱于平整画面表面，使画面更加生动，提升产品的档次。

### 产品应用：

产品主要适用于画面保护（如：广告画面覆膜，照片覆膜，画面冷裱等）。

### 技术参数：

测试条件：室内温度  $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $50\pm 5\%$ ，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	$80\pm 5$
底纸克重	$\text{g}/\text{m}^2$	GB4669-1995	$140\pm 10$
成品重量	$\text{g}/\text{m}^2$	GB4669-1995	$275\pm 20$
初粘力	N/25mm	FTM 9	$\geq 11$
24h, $180^{\circ}$ 剥离力	N/25mm	FTM 1	$\geq 13$
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	$\leq 1.0$
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	$\leq 0.8$
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	$\geq 35$
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	$\geq 25$
施工温度	$^{\circ}\text{C}$		$20\pm 10$
适用温度	$^{\circ}\text{C}$		$-20\sim +70$

\*以上所有参数的变更恕不另行通知

### 仓储条件：

所有 INFLEX 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过 6 层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $50\pm 15\%$ 。在这种条件下，该产品储存期是一年。

### 打印制作要求：

制作环境：INFLEX 产品建议在温度  $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为  $50\pm 10\%$ ，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；待被裱物喷绘油墨完全干燥后，再进行冷裱等施工操作。

张贴要求： $20\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为  $50\pm 10\%$ ；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要 2 小时以上。

**INFLEX**®

No. 26, Xinhan Road, Xinchang Industrial Zone Pudong District, 201314, Shanghai, China

Tel: +86 21 3127 2888 Fax: +86 21 3127 5255 Website: www.nar.com.cn Email: info@nar.com.cn

## ■ 质保条件：

存储期：在原始的包装中储存期限为 1 年；

使用期限：未打印画面，自产品生产日期起 1 年内，逾期不接受投诉。

## ■ 重要备注：

INFLEX 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，信息描述的是一个平均值、最小或最大值，且应当考虑仅供参考，不做任何担保。所有 NAR 公司的产品的售出均应由终端客户在最终环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。

## ■ 产品应用：

# INFLEX