

IV4072

窗花贴-闪银点

产品描述:

面膜: 120micron PVC 银闪点膜;

胶水: 透明胶;

底纸: 120gsm 单面 PEK 白硅纸

宽幅: 1.22/1.27m

产品特点:

- 1、遮光、保护个人隐私等功能;
- 2、产品尺寸稳定性好, 适用于大部分介质表面, ;

产品应用:

适用于玻璃应用, 同时也可适用于透明亚克力板、PVC、PET透明板等。

本产品不推荐任何打印方式。

技术参数:

测试条件: 室内温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$, 以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	120 ± 10
底纸克重	g/m^2	GB4669-1995	120 ± 10
成品重量	g/m^2	GB4669-1995	250 ± 20
初粘力	N/25mm	FTM 9	≥ 5
24h, 180°剥离力	N/25mm	FTM 1	≥ 9
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	≤ 1.2
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	≤ 1
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 45
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 40
施工温度	$^{\circ}\text{C}$		$20\pm 10^{\circ}\text{C}$
适用温度	$^{\circ}\text{C}$		$-20\sim +70$

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件:

所有 INFLEX 的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料, 建议密封保存, 水平放置, 叠放层高不宜超过 6 层, 避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 15\%$ 。在这种条件下, 该产品储存期是 12 个月。

打印制作要求:

张贴要求: $20\pm 10^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $50\pm 10\%$; 粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面, 贴合必要养护时间需要 2 小时以上。

■ 质保条件:

存储期: 在原始包装中储存期限为 1 年, 半年内使用最佳;

使用期限: 自产品生产日期起 1 年内有效, 逾期不接受投诉。

■ 重要备注:

INFLEX 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果。

本产品非全可移胶, 不同背贴介质和户外张贴时间的长短会有残胶的风险。不同批次产品不建议拼接。

■ 产品应用:

INFLEX