

NZ3612G

黄色刻字帖

产品描述:

面膜: 80micron PVC 黄色光膜;

胶水: 透明胶

底纸: 120gsm 单面 PEK 白硅纸

宽幅: 1.22m

产品特点:

- 1、 自带背胶、直接粘贴, 操作简单, 施工方便。
- 2、 色彩鲜艳、个性装饰。
- 3、 PVC面膜, 耐脏、防水, 户内外耐候1年。

产品应用:

适用于车身装饰、广告刻字、手工DIY、室内与室外装饰等领域。

本产品不需喷绘, 数码雕刻成所需图案, 搭配转移膜将所要展示图案转印到被印制的物品之上。

技术参数:

测试条件: 室内温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$, 以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	80 ± 10
底纸克重	g/m^2	GB4669-1995	120 ± 10
成品重量	g/m^2	GB4669-1995	250 ± 20
光泽度 60°	%	GB8807-88	≥ 60
初粘力	N/25mm	FTM 9	≥ 8
24h, 180° 剥离力	N/25mm	FTM 1	≥ 10
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	≤ 1.8
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	≤ 1.5
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 30
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	≥ 20
施工温度	$^{\circ}\text{C}$		$20\pm 10^{\circ}\text{C}$
适用温度	$^{\circ}\text{C}$		$-20\sim +70$

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件:

所有 NAR 的产品需储存在原始包装中用原始的保护材料, 建议密封保存, 水平放置, 叠放层高不宜超过 6 层, 避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 15\%$ 。在这种条件下, 该产品储存期是一年。

打印制作要求:

制作环境: NAR 产品建议在温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $50\pm 10\%$, 洁净无尘、无悬浮物的环境下使用。

张贴要求: $20\pm 10^{\circ}\text{C}$, 相对湿度为 $50\pm 10\%$; 粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面, 贴合必要养护时间需要 2 小时以上。

质保条件:

- 1、保质期为 12 个月：刻字贴产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。
- 2、追诉期：自产品生产之日起一年内，逾期不接受投诉。

重要备注:

NAR 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、不同地区有所差异，使用前请先评测是否满足需求。

本产品不需喷绘，数码雕刻成所需图案，搭配转移膜将所要展示的图案转印到被印制的物品之上。

产品应用:

NAR
IDEAS FOR SIGN